

P577

KIERRE- / PUTKITIIVISTE



P577 kierteiden tiivisteaine on yleiskäyttöinen aine putkikierteiden ja muiden kierteitettyjen osien tiivistämisen ja lukitsemiseen. Tiivistää heti maks. 10 baarin paineeseen ja 350 baariin asti 24 tunnin kuluttua. P577 tarjoaa erittäin hyvän kemikaalien ja liuottimien kestävyuden. P577 on luotinvapaa, "valkoinen käyttöturvallisuustiedote". Ei luokiteltu (CLP).

KÄYTTÖKOHTTEET

P577 tiivistää heti ja kestää hyvin:

Asetoni . Iyjytön bensiini . jarrunesteet . dieselpolttoaine . etanoli . kaasut . öljyt

Useimmille kemikaaleille ja liuottimille, joita kulkee putkissa. HUOMAA: Ei sovellu happilaitteistoihin.

OMINAISUUDET

- Yleiskäyttöinen kierteiden tiivisteaine
- Keskiluja lukitus
- Kaasukoodattu EN751
- Maks. kierrekoko M80 / 2"
- Tiivistää heti 10 baarin paineeseen ja 350 baariin asti kovettumisen jälkeen

OHJE

1. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi puhdista Payback P7063 Cleanerillä.
2. Levitä tiivisteaine etummaisten ulkokierteiden ympärille.
3. Tiivisteaineen tulee puristua kierteisiin kiinnitettäessä.
4. Suuremmissa kierteissä tiivisteaine tulee levittää sekä sisä- että ulkokierteisiin parhaan tiivistyksen varmistamiseksi.
5. P7649 aktivaattoria käytettäessä se levitetään ja kuivatetaan ensin.

P7649 AKTIVAATTORIN / KIIHDYTTIMEN TARVE

- Jos materiaali on inaktiivista / passiivista, kuten muovi ja ruostumaton teräs
- Jos tarvitet nopeamman kovettumisen
- Suositellaan asennettaessa alle +15 °C lämpötilassa

SÄILYTYS

+5 °C – +25 °C, mieluiten kuivassa, viileässä ja suojassa auringonpaisteita.

YMPÄRISTÖ- JA KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN

Tuotetta ei ole luokiteltu haitalliseksi ympäristölle ja käyttäjille. Ei CLP-luokiteltu, katso käyttöturvallisuustiedote.

PAKKAUS

P577 50 ml pullo . P577C 50 ml pullo taustapahvissa.

Toimittaja:

Payback Suomi, Kotalantie 2, 13210 Hämeenlinna

Tel: +358 103180130, suomi@payback.fi

TEKNISET TIEDOT

Kemiall. tyyppi	Dimetyyliakrylaattiesteri
Kovettumistyyppi	Anaerobinen
Väri	Läpinäkyvä valk.
Lujuus	Keskiluja
Viskositeetti - @ 25°C	20,000 cps Tixotrooppinen
Raon täyttökyky	<0,50 mm
Leimahduspiste	>93°C
Tiheys	1,10
Lämpötila-alue	-55°C - +150°C
Liutinpitöisuus	Liutinvapaa

KOVETTUMISOMINAISUUDET

Aktivaattorin kanssa	<15 min. @ 20°C
Ilman aktivaattoria	<30 min. @ 20°C
Täysi kovuus	<24 tuntia
Irtoamismomentti	22 N.m
Lukitusvoima	18 N.m
Leikkauslujuus	
Aktivaattori/pikakovetin	P7649 Activator



TURVALLISUUSOHJEET: Tällä valmisteella ja siihen tavallisesti yhdistettävillä lisämateriaaleilla voi olla haitallisia terveysvaikutuksia alkaen vähäisestä ihoärsytyksestä aina vakaviin järjestelmävaikutuksiin. Mitään näistä materiaaleista ei saa käyttää, säilyttää tai kuljettaa käsiteltäväksi noudattamatta tämän valmisteen ja muiden käytettävien valmisteen käyttöturvallisuustiedotteessa (KTT) esitettyjä varoituksia ja suosituksia. Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jotka työskentelevät valmisteen kanssa. Takuu: Kaikki Payback AB:ltä ostetut tai sen toimittamat tuotteet ovat ilmoitettujen ehtojen alaisia. Payback AB takaa vain, että tämä tuote täyttää tässä tai muissa julkaisuissa määritellyt erityisvaatimukset. Kaikki muut Payback AB:n antamat tiedot ovat harkittuja, mutta niitä koskee nimenomainen edellytys, että asiakkaan on itse arvioitava ja määritettävä tuotteen soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen. Payback ei anna mitään muuta takuuta, ei nimenomaista tai epäsuoraa - mukaan lukien muut tiedot, jotka on koottu ja perustuvat niihin tai ovat tulosta niiden käytöstä - tuotteen myyntikelpoisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai että tällaisen tiedon tai tuotteen käyttö ei riko mitään patenttia.